



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FAI TU stucco

STUCCO METALLO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco bicomponente in pasta che presenta buona adesione su lamiere zincate, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina. È caratterizzato da facile spatolabilità, è adatto alla carteggiatura a secco, costituisce un prodotto base per effettuare qualsiasi tipo di lavoro. È indicato per riparazioni, riempimenti, ritocchi su ogni supporto, nei lavori di carrozzeria e nell'industria, ottimo nel fai da te.

- CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è idoneo per la riparazione e la ricostruzione di superfici, anche estese, di manufatti in acciaio, ghisa, acciaio zincato, vetroresina, vecchie vernici, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto pasta
- Colore grigio
- Natura del legante Resina poliestere insatura
- induritore In pasta (tubetto)
- rapporto di catalisi 100 p di resina + 2÷3 di cat
- peso specifico 1,84 g/ml
- tempo di gel 5÷7 minuti
- polimerizzazione Dopo 2 ore completa

- MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, cere e grasso, ed irruvidita mediante carteggiatura. Per l'impiego aggiungere a 100 parti di mastice 2 ÷ 3 parti di catalizzatore.

Miscelare i due componenti fino ad avere un impasto omogeneo. Applicare il prodotto con spatola. Dopo 30 ÷ 40 minuti è possibile carteggiare.

- AVVERTENZE

Nella stuccatura di superfici estese non superare 5 mm per ogni applicazione. Per ottenere spessori maggiori eseguire più applicazioni.

È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a 10°C.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta 12 mesi.

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo + tubetto in plastica per l'induritore
Contenuto: 200 gr
Cod. 3009

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 16.04.2010

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925