

SINPUR SMALTO CERAMICO

DESCRIZIONE

Smalto brillante bicomponente poliuretano specifico per la verniciatura di sanitari, box doccia, piastrelle. Non ingiallisce, presenta eccellenti caratteristiche di adesione su ceramica, vetro, alcuni tipi di plastica, legno, ferro, vetroresina; resistenza all'abrasione e all'azione di detergenti e acqua calda.

Il prodotto è fornito in un kit di due componenti: parte A (liquido bianco) e parte B (liquido incolore).

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo d'analisi	Risultato (range di tolleranza)		
		parte A	parte B	miscela
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1350 – 1380 g/l	1000 – 1020 g/l	-
VISCOSITA'	2431:1993	30''– 35'' DIN 8	11''– 15'' DIN 4	-
RESIDUO SECCO TEORICO	-	73 ± 2%	42 ± 1%	63 ± 1%
VOC (sostanze organiche volatili)	-	27 ± 2%	58 ± 1%	37 ± 1%

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Sgrassare perfettamente la superficie, eventualmente carteggiare con carta abrasiva fine, eliminare i residui di polvere, quindi applicare SINPUR SMALTO CERAMICO.

MODO D'USO

Versare il componente B nel barattolo del componente A e mescolare accuratamente per 2 minuti fino ad ottenere una miscela omogenea. Il prodotto miscelato deve essere utilizzato nell'arco di 4 – 6 ore (a seconda della temperatura ambiente). Scaduto questo tempo lo smalto non è più utilizzabile indipendentemente dall'aspetto della miscela.

Se il prodotto è applicato su sanitari, attendere 4 – 5 giorni prima di utilizzarli.

Applicazione: pennello, spruzzo
Diluizione: pronto all'uso
Pulizia degli attrezzi: con diluente poliuretano o diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	fuori tatto	4 – 5	ore
	In profondità	10 – 12	ore
BRILLANTEZZA	ISO 2813:1978 (60°)	90 – 95	gloss
RESA TEORICA	della miscela	10 – 12	mq/l
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/j)	500 g/l	
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		465 g/l	

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'inflammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre

migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne' assumerci alcuna responsabilità.