

SCHEMA TECNICA

FAI TU stucco

STUCCO MARMO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mastice bicomponente, a base di resine poliestere insature, adatto per applicazioni su pareti verticali senza che si verifichino colature e per la riparazione o ricostruzione di manufatti in pietra o marmo. L'aspetto e la durezza del prodotto dopo l'indurimento è simile al marmo e può essere lavorato e lucidato come pietra.

- CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è idoneo per la riparazione e la ricostruzione di superfici, anche estese, di manufatti in marmo e pietra

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • Aspetto | pasta |
| • Colore | paglierino |
| • Natura del legante | Resina poliestere insatura |
| • induritore | In pasta (tubetto) |
| • rapporto di catalisi | 100 p di resina + 2÷3 di cat |
| • peso specifico | 1,68 g/ml |
| • tempo di gel | 6÷8 minuti |
| • polimerizzazione completa | Dopo 2 ore |

Prova di trazione metodo ASTM D638

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Sforzo a rottura | 26.6 MPa |
| • Deformazione a rottura | 0.4% |
| • Modulo elastico | 6950 MPa |

Prova di flessione metodo ASTM D790

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Sforzo a rottura | 54.4 MPa |
| • Deformazione a rottura | 0.9% |
| • Modulo elastico | 7580 MPa |

- MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, cere e grasso, ed irruvidita mediante carteggiatura. Per l'impiego aggiungere a 100 parti di mastice 2 ÷ 3 parti di catalizzatore.

Miscelare i due componenti fino ad avere un impasto omogeneo. Applicare il prodotto con spatola.

Dopo 30 ÷ 40 minuti è possibile carteggiare.

- AVVERTENZE

Nella stuccatura di superfici estese non superare 5 mm per ogni applicazione. Per ottenere spessori maggiori eseguire più applicazioni.

E' sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a 10°C.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta 12 mesi.

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo + tubetto in plastica per l'induritore

Contenuto: 200 gr

Cod. 3001

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 16.04.2010

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.


SINCE 1925